

L/TG tutta gomma



SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NERO
Peso specifico:	1.6 gr/cm ³
Durezza:	70 Shore A
Carico di rottura:	40 Kg/cm ²
Allungamento:	200 %
Perdita abrasione DIN 53516:	-
AGENTI TERMICI (72 ore a 70° C)	
Temperatura	-25°C + 70°C

IMPIEGO:

Adatta per usi correnti, senza specifiche caratteristiche di resistenza al calore. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono.

Viene solitamente tranciata e impiegata come guarnizione industriale.

E' la gomma comunemente più utilizzata in commercio.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

Web: www.nuovafornture.it

Email: nuovafornture@email.it

Phone: +39 015 28493

Fax: +39 015 2527095

Via Alfonso Lamarmora n°8 - Biella (BI) 13900